

組成表・試験成績表

株式会社ニチカ

認証登録品の型式	NT-JW NS-100 SP
適合規格	JWWA K157:2013 (公益社団法人 日本水道協会)
認証登録品の品名	水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料

組成	成分		% (重量比)
	主 剤	樹 質 改 質 顔 料 添 加	脂 剤 料 剤 剤
硬 化 剤	小	計	85.0
	小	計	15.0
	合	計	100.0

試験結果	下記数字は実績値に基づいた標準値です	
試験項目	規 格	試験結果
容器の中での状態	主剤、硬化剤ごとに、かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になる。	適合
塗 装 作 業 性	塗装作業に支障がない。	適合
硬 化 乾 燥 時 間	48時間以内に硬化乾燥状態になっている。	適合
加 熱 残 分 %	96以上	適合
塗 膜 の 外 観	塗りむら、流れ、はじき、割れがない。	適合
耐 屈 曲 性	き裂又ははく離がない。	適合
耐 お も り 落 下 性	割れ、はがれがない。	適合
付着性 (クロスカット法)	試験結果の分類で0又は1である。	適合
付着性 (プルオフ法) MPa	破壊強さが2.0以上である。	適合
低温・高温繰返し性	き裂又ははく離がない。	適合
耐 中 性 塩 水 噴 霧 性	さび又は膨れがない。	適合
耐 湿 性	さび、膨れ又ははがれがない。	適合
浸 出 性	JWWA K 157:2013 浸出性通り。	適合