

# 組成表・試験成績表

株式会社ニチカ

認証登録品の型式	NT-JW NS-100 TU
適合規格	JWWA K157:2013 (公益社団法人 日本水道協会)
認証登録品の品名	水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料

組成	成分		% (重量比)
	主 剤	樹 質 脂 改 顔 剤 添 加 料 剤	
組 成	硬 化 剤	小 計	85.0
		樹 脂	
	小 計	15.0	
	合 計	100.0	

試験結果	下記数字は実績値に基づいた標準値です	
試験項目	規 格	試験結果
容器の中での状態	主剤、硬化剤ごとに、かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になる。	適合
塗装作業性*	塗装作業に支障がない。	適合
硬化乾燥時間	48時間以内に硬化乾燥状態になっている。	適合
加熱残分%	96以上	適合
塗膜の外観*	塗りむら、流れ、はじき、割れがない。	適合
耐屈曲性	き裂又ははく離がない。	適合
耐おもり落下性	割れ、はがれがない。	適合
付着性(クロスカット法)	試験結果の分類で0又は1である。	適合
付着性(プルオフ法)MPa	破壊強さが2.0以上である。	適合
低温・高温繰返し性*	き裂又ははく離がない。	適合
耐中性塩水噴霧性*	さび及び膨れがない。	適合
耐湿性*	さび、膨れ又ははがれがない。	適合
浸出性*	JWWA K157:2013 浸出性通り。	適合

(\*は、一定期間ごとに行う塗料検査項目の試験で適合している結果です。)

23610\*16042020