

# 組成表・試験成績表

株式会社ニチカ

商 品 名	N T - J W 低温型
規 格	エポキシ樹脂塗料 J I S G 3 4 4 3 - 4 : 2 0 2 0

組 成	成 分			% (重量比)
	主 剤	樹 改 颜 添 溶	質 加 剂 剂	
		小 計		85.0
		樹 溶	脂 剂	
	硬 化 剤	小 計		15.0
		合 計		100.0

試 験 結 果	下記数字は実績値に基づいた標準値です。		
試 験 項 目	品 質 規 定	成 績	
塗 料	容 器 の 中 の 状 態	主剤・硬化剤をそれぞれかき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になる。	適 合
	塗 装 作 業 性	塗装作業に支障がない。	適 合
	硬 化 乾 燥 時 間 h	48以下	適 合
	混 合 塗 料 中 の 加 热 残 分 (質 量 分 率) %	60以上75未満	適 合
塗 膜	塗 膜 の 外 観	塗りむら、流れ、はじき又は割れがない。	適 合
	耐 屈 曲 性	き裂又は剥離がない。	適 合
	耐 お も り 落 下 性	割れ又は剥がれない。	適 合
	付 着 性 (クロスカット法)	JIS K 5600-5-6 の表1 (試験結果の分類) による 分類0又は分類1	適 合
	付 着 性 (プロロフ法) MPa	破壊強さが2.0以上	適 合
	低 温 ・ 高 温 繰 返 し 性	き裂又は剥離がない。	適 合
	耐 中 性 塩 水 噴 霧 性	さび又は膨れがない。	適 合
	耐 湿 性	さび、膨れ又は剥がれない。	適 合