

# 組成表・試験成績表

株式会社ニチ力

商 品 名	NT-JW 標準型
規 格	エポキシ樹脂塗料 JIS G 3443-4:2020

組 成	成 分		% (重量比)
	主 剤	樹 質 改 加 顔 溶 添 剤 溶 剤	
	硬 化 剤	小 計	85.0
		樹 質 溶 剤	
	小 計	15.0	
合 計		100.0	

試 験 結 果		下記数字は実績値に基づいた標準値です。	
試 験 項 目		品 質 規 定	成 績
塗 料	容 器 の 中 の 状 態	主剤・硬化剤をそれぞれかき混ぜたとき、堅い塊がなく一様になる。	適 合
	塗 装 作 業 性	塗装作業に支障がない。	適 合
	硬 化 乾 燥 時 間 h	48以下	適 合
	混 合 塗 料 中 の 加 熱 残 分 ( 質 量 分 率 ) %	60以上75未満	適 合
塗 物 性 試 験	塗 膜 の 外 観	塗りむら、流れ、はじき又は割れがない。	適 合
	耐 屈 曲 性	き裂又は剥離がない。	適 合
	耐 お も り 落 下 性	割れ又は剥がれがない。	適 合
	付 着 性 ( ク ロ ス カ ッ ト 法 )	JIS K 5600-5-6 の表 1 (試験結果の分類) による分類 0 又は分類 1	適 合
	付 着 性 ( フ ル マ 法 ) MPa	破壊強さが2.0以上	適 合
	低 温 ・ 高 温 繰 返 し 性	き裂又は剥離がない。	適 合
	耐 中 性 塩 水 噴 霧 性	さび又は膨れがない。	適 合
	耐 湿 性	さび、膨れ又は剥がれがない。	適 合

23000\*08092021